

FASO 20 V

Čistě vápenná jádrová omítka

Tento technický list platí pro výrobu a použití maltové směsi FASO 20V v souladu s ČSN EN 998-1.

Složení:

Jednosložková směs na bázi vápenného pojiva, přírodních plniv, vhodných přísad, vytvářejících částečně hydraulický efekt a dalších modifikujících přísad. Omítka však neobsahuje cement, sádku ani polymerní přísady. Zrnitost směsi je 0 – 4 mm nebo 0 – 2 mm.

Použití: Čistě vápenná jádrová omítka FASO 20 V je použitelná pro všechny běžné typy zdiva ve vnitřním i venkovním prostředí, lze ji aplikovat i na trvale vlhké podklady (omítka však, oproti sanační, nezamezí projevům této vlhkosti na povrchu). Složení omítky zajišťuje nízký difúzní odpor a relativní pružnost vrstvy. Výrobce však doporučuje v případech dlouhodobého či trvalého vyššího zavlhčení použít sanační omítkový systém na vápenné pojivové bázi Z-SAN V. Omítku lze zpracovat do konečné podoby, opatřit štukovou vrstvou a/nebo vhodným typem nátěru (vápenný, silikátový – po dokonalém vyžrání). FASO 20 V je - vzhledem ke svému složení - zejména určena pro opravy a obnovu omítek historických staveb.

Aplikace:

Podklad připravte tradičním způsobem: odstraňte jeho nesoudržné části (tj. starých omítek; v případě uvolněných nebo narušených prvků podkladního zdiva proveďte nejprve jejich doplnění či přezdění). Podklad musí být dále bez nečistot a prachu. Silně savé podklady předvlhčete.

Na předemtných plochách dlouhodobě vlhkých stěn nepoužívejte sádku (ani pro kotvení instalačních vedení) !! Malta se připraví smícháním sypké složky s vodou v poměru cca 0,18 – 0,20 l vody na 1 kg směsi, tj. 4,5 – 5,0 l vody na pytel 25 kg, na vláchnou, snadno aplikovatelnou maltu. Pro míchání lze použít všech typů míchacích zařízení (míchačky spádové nebo s nuceným mícháním či elektr. šneková míchadla).

Nanášejte běžnou zednickou technikou v tloušťce max. 20 mm v jedné vrstvě. V případě nutnosti nanášení druhé vrstvy povrch předchozí vrstvy ponechte hrubý či zdrsňte. Nahozenou plochu nejprve strhněte latí a ponechte zrást. Povrch zahladte dřevěným hladítkem až poté, kdy se začnou po cca 2 hod. objevovat v plastickém stavu lokálně trhliny vlivem vysychání. Tímto postupem vytvoříte kvalitní kompaktní povrch.

K úpravě povrchu doporučujeme použít čistě vápenného štuky FASO 10 V. Pro finální nátěr doporučujeme používat zásadně barev s nízkým difúzním odporem vůči prostupu vodní páry. Nejvhodnější jsou barvy vápenné (např. COLORCIT, FRESCOL) či silikátové (např. SILFIN IN, SILFIN EX). Vápenné barvy lze aplikovat již cca 4 dny po aplikaci omítky, barvy silikátové však až po důkladném vyžrání (zkarbonatování) – nutno posoudit pH vrstvy, časová prodleva však je 3 až 12 týdnů.

Venkovní práce neprovádějte za přímého deště nebo za silného větru. Při vyšších teplotách přímo osluněné plochy zastíňte. Zpracovávejte při teplotách vzduchu, podkladu i malty nad +5°C a pod +30°C.

S dotazy týkajícími se aplikace sanačních omítek se obraťte na výrobce, případně vašeho prodejce.

Deklarované charakteristiky

Objemová hmotnost suché zatvrdlé malty	1630 ± 50 kg.m ⁻³
Pevnost v tlaku	po 28 dnech min. 1,4 MPa (CS I), po 90 dnech min. 1,5 MPa
Přídržnost k podkladu (beton)	min. 0,15 MPa, FP: způsob odtržení: A
Kapilární absorpce vody	W 1
Faktor difúzního odporu prostupu vodní páry	μ < 12
Tepečná vodivost	0,9 W/m.K
Reakce na oheň	A1 (nehořlavá)
Mrazuvzdornost	5 cyklů > 0,8

Ostatní charakteristiky:

Pevnost v tahu za ohybu	po 28 dnech min. 0,2 MPa
Barva	bílá až béžová
Sypná hmotnost	1300 ± 50 kg/m ³
Dávka vody	0,18 – 0,20 l/kg hmoty, tj. 4,5 – 5,0 l/pytel 25 kg
Zpracovatelnost	90 minut od smíchání s vodou

Spotřeba:

16,5 - 17 kg/m²/10 mm nanášené tloušťky

Ostatní doporučení:

Dodatečné přidávání pojiva, písku a přísad nebo prosévání směsi se nedoporučuje.

Ochrana zdraví:

Výrobek obsahuje vápno. Směs může mít při zanedbání osobní hygieny nepříznivý vliv především na pokožku a sliznice, stejně jako jiné materiály obdobného charakteru. Při práci chraňte pokožku a sliznice před přímým kontaktem. Za tímto účelem používejte běžné ochranné pomůcky jako rukavice, brýle, respirátory. Podrobné informace – viz bezpečnostní list výrobku.

Skladování, trvanlivost:

Směs je dodávána v papírových pytlích s polyetylénovou vložkou. Hmotnost obsahu je 25 kg. Skladujte v suchém prostoru a spotřebujte do 12 měsíců od data výroby.

Datum vydání: 24.dubna 2013